

Ligas de Prata, Latão e Alpaca para Brasagem

Nomenclatura	Norma	Composição Química (%)						
		P	Ag	Zn	Ni	Cu	Cd	Si
GMW P 5 SF	AWS B-CuP-3	6,00	5,00	—	—	balanço	—	—
GMW Silver 20	DIN L-Ag 20	—	20,00	balanço	—	45,00	—	—
GMW Silver 30	DIN L-Ag 30 Cd	—	30,00	balanço	—	28,00	21,00	—
GMW Silver 35	DIN L-Ag 35 Cd	—	35,00	balanço	—	26,00	18,00	—
GMW Silver 40	DIN L-Ag 40 Cd	—	40,00	balanço	—	19,00	20,00	—
GMW Latão	AWS ~RB CuZn-A	—	—	40,00	—	balanço	—	—
GMW Latão R	AWS ~RB CuZn-A	—	—	40,00	—	balanço	—	—
GMW Alpaca	DIN L-CuNi10Zn42	—	—	balanço	10,00	48,00	—	—
GMW Alpaca R	AWS RB CuZnD	—	—	balanço	10,00	48,00	—	0,30

No interesse da melhoria contínua a GMW Soldas Especiais reserva para si o direito de alterar as especificações ou na concepção de qualquer de seus produtos sem aviso prévio. Estas informações não são oferecidas como garantia e devem ser comprovadas previamente.

Rev. 02/2018